

ADINGAKRIL

Однокомпонентний еластичний герметик для швів на основі акрилату.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Заповнення робочих будівельних швів в промислових підлогах, швів Poding K, в збірному будівництві, швів бетон-бетон, бетон-дерево, бетон-метал, стіна-вікно, кераміка, скло. Для заповнення будівельних швів підлог в гаражах, монтажних елементів, стики між дерев'яними елементами та ін.

ВЛАСТИВОСТІ

- щільна акрилатна паста;
- водонепроникна;
- не містить розчинників;
- легко піддається обробці;
- для швів шириною до 10 мм;
- відмінне зчеплення з основами з бетону, дерева, цегли, гіпсу, керамічної плитки;
- стійка до слабких розчинів лугів і кислот;
- стійка до атмосферних впливів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЛАСТИВОСТІ	ЗНАЧЕННЯ
Зовнішній вигляд	кольорова паста
Густина	1,7 г/см ³
Температура монтажу	5°C - 35°C
Час висихання при T=23°C: - утворення на поверхні сухої плівки - затвердіння	15-30 хв. 24-48 годин
Відносне подовження до розриву	при T=70°C - 48% при T=-10°C - 41%

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути сухою, чистою, очищеною від жиру. При обробці тріщин необхідно сформувати мінімальну ширину шва 4 мм (максимальна ширина шва до 10 мм) і глибиною не менше 10 мм, на яку встановлюється герметик Adingakril. Формування шва виконується механічно шляхом розрізання шліфувальною машинкою або аналогічним інструментом.

ЗАСТОСУВАННЯ

Туба зрізається з верхньої сторони, після чого накручується конічний пластиковий наконечник і заповнюється шов, рівномірним рухом по стику. Якщо пакування у пластикових банках, то для нанесення герметика використовується сталевий шпатель. Після висихання нанесеного першого шару герметика потрібно виконати невелике вдавлення всередину стику, а для отримання рівної поверхні стику, слід нанести новий шар герметика.

ВИТРАТА

Глибина шва (мм)	Ширина шва (мм)			
	4	6	8	10
5	0,044	0,06	0,075	0,09
10	0,075	0,110	0,150	0,180
15	0,110	0,165	0,220	0,270
Витрата матеріалу, в кг/пм				

СТАНДАРТНІ КОЛЬОРИ

Випускається в білому, сірому, червоному і зеленому кольорах.

ОЧИЩЕННЯ

Інструменти та обладнання миють водою відразу після використання.

ПАКУВАННЯ

Туба по 0,4 кг. Пластикові банки по 4 і 20 кг

ЗБЕРІГАННЯ:

В оригінальній закритій упаковці. У сухих приміщеннях при температурі не менше 5°C до 35°C, захищених від прямого впливу сонця. Термін зберігання 12 місяців.

Небезпека для здоров'я: Уникайте контакту продукту зі шкірою та очима, наприклад прямого вдихання. У разі випадкового потрапляння продукту на шкіру негайно видаліть його за допомогою супу та води. У разі потрапляння в очі негайно промийте їх великою кількістю води та зверніться за медичною допомогою.

Вогонь: Adingakril не горючий.

Очищення та зберігання: Не затверділі залишки Adingakril очищаються водою. Стару та використану упаковку слід утилізувати відповідно до місцевих правил і норм для такого типу відходів. Рекомендується регулювати спосіб застосування та необхідні кількості відповідно до потенціалу будівлі, а також обов'язкове використання відповідного обладнання.

Додаткову інформацію надано в Паспорті безпеки продукту.