

# ADINGFAS

Декоративна штукатурка виготовлена на цементно-полімерній основі з однорідною структурою

Відповідає: EN 998-1

## СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Adingfas - готова штукатурка на мінеральній основі, яка використовується для декоративно-захисного оздоблення бетонних, оштукатурених поверхонь внутрішніх стін.

## ВЛАСТИВОСТІ

- однокомпонентна;
- паропроникна;
- стійка до цвілі, водоростей і лишайників;
- відмінна покривність;
- відмінне зчеплення з основою;
- легко наноситься;
- економічна;
- доступна у різних розмірах зерна: 1 мм, 1,5 мм і 2 мм;
- білий колір.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЛАСТИВОСТІ	МЕТОД КОНТРОЛЮ	ЗНАЧЕННЯ
Зовнішній вигляд	-	білий порошок
Міцність на стиск через 28 днів	EN 1015-11	Adingfas, 1,0 мм CS II - (1,0 - 1,2) г/см <sup>3</sup> Adingfas, 1,5 мм CS II - (1,2 - 1,4) г/см <sup>3</sup> Adingfas, 2,0 мм CS II - (1,6 - 1,8) г/см <sup>3</sup>
Паропроникність	EN 1015-19	$\mu \leq 15$
Теплопровідність	EN 1756	Adingfas, 1,0 мм $\lambda = 0,42$ (Вт/мК) при P=50% Adingfas, 1,5 мм $\lambda = 0,41$ (Вт/мК) при P=50% Adingfas, 2,0 мм $\lambda = 0,55$ (Вт/мК) при P=50%
Час висихання при 20°C, відносній вологості 65%.	-	поверхні, на дотик 6-8 годин повне висихання: 24 години

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

### ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа має бути міцною, сухою, рівною, чистою, очищеною від жиру та пилу, без нестабільних ділянок, без масляних плям і солей, з тонкою фінішною текстурою.

### Нова основа

У випадку штукатурних основ рекомендується традиційно вирівнювати основу з розміром зерна 1 мм і з дрібною текстурою. Нерівності основи ускладнюють декоративне нанесення.

Новонанесена штукатурка, а також фасадні шпаклівки при звичайних умовах, при температурі 20°C і відносній вологості повітря 65%, необхідно витримати не менше 1 доби на кожен мм товщини.

### **Стара основа**

У випадку старих основ необхідно видалити всі нестабільні місця, а також існуючі покриття. Якщо є пошкодження основи, необхідно відремонтувати її відповідними матеріалами та вирівняти основу. Перед укладанням основу необхідно очистити від пилу.

### **ЗАСТОСУВАННЯ**

Перед нанесенням декоративного розчину поверхню рекомендується заґрунтувати «структурною» ґрунтовкою Hidrofas Grund. Наносити Hidrofas Grund пензлем, валиком або розпиленням в один шар. Нанесіть Adingfas при 20°C та відносній вологості повітря до 65% через 12 годин після нанесення Hidrofas Grund. Температура основи повинна бути від 10°C до 35°C, а відносна вологість повітря — менше 50-60%. Приготуйте Adingfas з водою та перемішайте його повільним міксером до однорідності. Залиште суміш на 5 хвилин і знову перемішайте безпосередньо перед нанесенням. Нанесіть його за допомогою плоского металевого шпателя і обробляйте його круговими рухами через 10 хвилин після нанесення пластиковим шпателем. Відкритий час для нанесення розчину 30 хвилин. Якщо під час виконання робіт будуть виявлені виступи в результаті обробки поверхні, то необхідно через кілька хвилин після обробки притиснути ці місця і повторно обробити легкими круговими рухами, використовуючи сталевий шпатель. Оброблені поверхні слід захищати від сонця, вітру та пилу протягом 24 годин після укладання. Поверхні, оброблені Adingfas, при необхідності можна просочити Fasil V або пофарбувати дисперсійною фарбою.

### **ДОГЛЯД ЗА ПОВЕРХНЕЮ**

Поверхні, оброблені Adingfas, не потребують спеціального догляду. Пил і бруд на фасаді, які механічно не пов'язані з обробкою, можна видалити за допомогою віника, пилососа або води. Пил і бруд на фасаді, які механічно пов'язані з обробкою, можна видалити м'яким тертям поверхні мокрим рушником або м'якою щіткою з використанням легких миючих засобів, після чого промити ділянку чистою водою.

### **ВИТРАТА**

Hidrofas Grund	0,15 до 0,25 кг/м <sup>2</sup>
Adingfas 1 мм	2,0 до 2,5 кг/м <sup>2</sup>
Adingfas 1,5 мм	2,5 до 3,0 кг/м <sup>2</sup>
Adingfas 2 мм	3,0 до 3,5 кг/м <sup>2</sup>

### **ОЧИЩЕННЯ**

Інструменти та обладнання необхідно промити водою одразу після використання.

### **ПАКУВАННЯ**

Hidrofas Grund	пластикові відра 5 кг і 20 кг
Adingfas 1 мм	паперові мішки 25 кг
Adingfas 1,5 мм	паперові мішки 25 кг
Adingfas 2 мм	паперові мішки 25 кг

### **ЗБЕРІГАННЯ**

У сухому місці, в оригінальній закритій упаковці. Термін придатності: 12 місяців.

### **СТАНДАРТНІ КОЛЬОРИ**

Білий.

**Небезпека для здоров'я:** Уникати контакту продукту зі шкірою (вдягати захисні рукавички). Матеріал не токсичний; однак у разі випадкового контакту, у разі забруднення деяких ділянок шкіри, негайно видаліть його водою з милом. Якщо матеріал потрапив в очі, негайно промийте очі великою кількістю води та зверніться до лікаря.

**Вогонь:** Adingfas - негорючий порошок.

**Очищення та утилізація:** Не затверділі залишки Adingfas необхідно змити водою. Стару та використану упаковку слід утилізувати відповідно до місцевих правил і норм для такого типу відходів.

Рекомендуємо пристосовувати спосіб застосування та необхідні кількості до умов будівлі, а також обов'язкове застосування відповідних засобів захисту.