

ADINGFILER

Суміш для заповнення та вирівнювання швів між гіпсокартонними плитами

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Для заповнення та вирівнювання (шпаклювання) швів між гіпсокартонними плитами, для армування швів армувальною стрічкою з безлужної сітки, а також усунення пошкоджень поверхні плит.

ВЛАСТИВОСТІ

- однокомпонентний порошковий матеріал;
- простий у приготуванні шляхом додавання води;
- відмінна адгезія до основи з гіпсокартону, гіпсових блоків, розчину тощо;
- легке нанесення, вирівнювання та формування швів;
- гладкий та рівний вигляд обробленої поверхні з дрібною фінішною структурою;
- забезпечує просте та швидке виконання.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЛАСТИВОСТІ	МЕТОД КОНТРОЛЮ	ЗНАЧЕННЯ
Зовнішній вигляд		біла порошкоподібна маса
Водно-матеріальний фактор В/М		0,30-0,36
Відкритий час для роботи при 20°C		макс. 40 хв
Час висихання при температурі 20°C, відносній вологості повітря 65%	EN ISO 1517	повне висихання одного шару становить 12 годин

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути міцною, чистою, стабільною, без жиру та пилу. Обробка швів слід виконувати лише після стабілізації розмірів плит, коли відсутні значні зміни через коливання температури, вологості тощо. Температура основи повинна бути від 10°C до 30°C.

ЗАСТОСУВАННЯ

Adingfiler готують з 6,0-7,2 л чистої води на мішок 20 кг (1,20-1,44 л на мішок 4 кг), при цьому суміш постійно помішують до повної однорідності. Відкритий час для роботи становить 40 хвилин, після чого матеріал застигає і відновити оброблюваність додаванням води неможливо. Укладання здійснюється гладким шпателем або кельмою, у два шари. Першим шаром шов необхідно повністю заповнити, після чого по довжині шва притискається стрічка з нелужної сітки. Після висихання першого шару його остаточно вирівнюють другим шаром. Після того, як оброблений шов повністю затвердіє та висохне, через 12 годин після нанесення останнього шару при температурі 20°C, поверхню вирівнюють дрібним наждачним папером. Оптимальна температура для укладання повинна бути в межах 10-30°C, а відносна вологість повітря не повинна перевищувати 70%.

ВИТРАТА

Для шару 1 мм: 0,8-1,2 кг/м²

ОЧИЩЕННЯ

Інструменти та обладнання необхідно промити водою одразу після використання.

ПАКУВАННЯ

Мішки по 4 та 20 кг.

ЗБЕРІГАННЯ

В оригінальній, закритій упаковці, в сухих приміщеннях за температури 5-35°C.

Термін придатності: 12 місяців.

Небезпека для здоров'я: Необхідно уникати контакту продукту зі шкірою та вдихання порошкоподібного матеріалу. Матеріал не є токсичним, але у разі випадкового контакту, у разі забруднення поверхонь шкіри, ці ділянки слід негайно промити водою з милом. У разі потрапляння матеріалу в очі необхідно негайно промити їх великою кількістю води та звернутися за медичною допомогою. Додаткова інформація наведена в Паспорті безпеки продукту.

Вогонь: Adingfiler негорючий. Додаткова інформація наведена в Паспорті безпеки продукту.

Очищення та утилізація: Не затверділі залишки Adingfiler очищаються водою. Стару використану упаковку слід утилізувати відповідно до місцевих норм та правил щодо цього виду відходів.

ВІТУМ-КНАРКІВ