

# HIDROFAS Z

Декоративна штукатурка з фактурною структурою (2 мм) «короїд»  
Виготовлена на акрилатній основі  
Відповідає EN 15824

## СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Hidrofaz Z - це готова штукатурка на акрилатній основі, яка використовується для декоративно-захисного оздоблення бетонних і оштукатурених внутрішніх і зовнішніх поверхонь стін або для оздоблення систем теплоізоляції фасадів. Застосування Hidrofaz Z забезпечує захист обробленої поверхні від погодних явищ, запобігає виникненню поверхневих пошкоджень на основі та забезпечує легкий догляд за фасадними поверхнями.

## ВЛАСТИВОСТІ

- однокомпонентна;
- водонепроникна;
- паропроникна;
- стійка до атмосферних впливів;
- стійка до цвілі, водоростей, лишайників;
- відмінна покривна здатність;
- відмінне зчеплення з основою;
- стійка до ультрафіолету;
- легко наноситься;
- економічна;
- можна тонувати в різні кольори.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЛАСТИВОСТІ	МЕТОД КОНТРОЛЮ	ЗНАЧЕННЯ
Зовнішній вигляд	-	кольорова пастоподібна суміш
Густина	EN ISO 2811-1	1,7 - 1,8 г/см <sup>3</sup>
Паропроникність	ISO 7783	V <sub>2</sub> середня
Водопоглинання	EN 1062-3	W <sub>2</sub> середнє
Міцність зчеплення	EN 1542	≥ 0,3 МПа
Стійкість (заморожування/відтавання)	EN 1062-3	ступінь проникності згідно EN 1062-3 ≤ 0,5 кг/м <sup>2</sup> ·год <sup>0,5</sup>
Реакція на вогонь	EN 13501-1	євроклас F
Час висихання при 20°C, відносній вологості 65%.	-	поверхні, на дотик 3-4 години повне висихання: 24 години
Блиск	-	матовий

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

### ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа має бути міцною, сухою, рівною, чистою, очищеною від жиру та пилу, без нестабільних ділянок, без

масляних плям і солей та з тонкою текстурою.

#### **Нова основа**

У випадку штукатурних основ рекомендується традиційно вирівнювати розчини з розміром зерна 1 мм і з дрібною текстурою. Нерівності основи ускладнюють шорсткість декоративного розчину. Новоукладений розчин, а також фасадні шпаклівки при звичайних умовах, при температурі 20°C і відносній вологості повітря 65%, необхідно витримати не менше 1 доби на кожен мм товщини.

#### **Стара поснова**

У випадку старих основ необхідно видалити всі нестабільні місця, а також існуючі покриття.

Якщо є пошкодження основи, її необхідно відремонтувати відповідними матеріалами та позиції, які потрібно остаточно вирівняти. В обов'язковому порядку перед монтажем повинна основа повинна бути чистою. Для легшого видалення залишків моху, лишайників тощо рекомендуємо промити поверхню водою під тиском.

### **ЗАСТОСУВАННЯ**

Перед нанесенням декоративного розчину поверхню рекомендується заґрунтувати «структурною» ґрунтовкою Hidrofas Grund. Наносити Hidrofas Grund пензлем, валиком або розпиленням в один шар. Наносити Hidrofas Z при 20°C при відносній вологості повітря до 65% через 12 годин після нанесення Hidrofas Grund. Температура основи повинна бути від +5°C до +35°C, а відносна вологість повітря менше 50-60%. Нанесення при несприятливих погодних умовах (дощ, туман, сильний вітер) не допускаються.

Hidrofas Z - це готовий розчин. Перед нанесенням матеріал рекомендується перемішати. Нанесення виконується вручну, плоскою металевою кельмою. Поверхню обробляють водою, через 10-15 хвилин після нанесення (залежно від товщини основи та погодних умов). Обробка виконується жорстким пластиковим шпателем. Нанесення розчину на поверхню може бути виконана горизонтально, вертикально і по колу. Життєздатність продукту - 30 хв. Якщо під час виконання будуть помічені виступи, в результаті витягування (обробки) поверхні, то необхідно через кілька хвилин після заповнення цих місць втиснути і знову обробити (зашпаклювати) легкими рухами сталевим шпателем. Захистіть оброблені поверхні від сонця, сильного вітру, дощу і пилу за допомогою поліетиленової плівки, тощо через 24 години після нанесення.

### **ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**

Поверхні, оброблені Hidrofas Z, не потребують спеціального догляду. Пил і бруд на фасаді, які механічно не пов'язані з обробкою, можна видалити віником, пилососом або водою. Пил і бруд на фасаді, які механічно і хімічно пов'язані з обробкою, можна видалити, обережно потерши поверхню мокрою ганчіркою або м'якою щіткою з використанням легких миючих засобів, після чого промити місце чистою водою.

### **ВИТРАТА**

Hidrofas Grund 0,20 до 0,25 кг/м<sup>2</sup>  
Hidrofas Z 3,0 до 3,5 кг/м<sup>2</sup>

### **ОЧИЩЕННЯ**

Інструменти та обладнання необхідно промити водою одразу після використання.

### **УПАКОВКА:**

Hidrofas Grund пластикові відра по 25 кг  
Hidrofas Z пластикові відра по 25 кг

### **ЗБЕРІГАННЯ**

В оригінальній упаковці при температурі від +5°C до +35°C і в захищеному від дії прямих сонячних променів місці. Термін придатності: 12 місяців.

## СТАНДАРТНІ КОЛЬОРИ

Біло-прозора основа для змішування 250 кольорів зі стандартної кольорової палітри ADING.

## МАРКУВАННЯ CE

 2032 рік	
ADING AD Скоп'є, Новосельський шлях (вул. 1409) №11 1060 Скоп'є, Північна Македонія	
15 EN 15824	
<b>HIDROFAS Z</b> Декоративна штукатурка з фактурною структурою на акрилатній основі	
Паропроникність	V <sub>2</sub> середня
Водопоглинання	W <sub>2</sub> середнє
Міцність зчеплення	≥0,3 МПа
Стікість (заморожування/відтавання)	Ступінь проникності згідно EN 1062-3 ≤0,5 кг/м <sup>2</sup> ·год <sup>0,5</sup>
Теплопровідність	Не визначена
Реакція на вогонь	Євроклас F

**Небезпека для здоров'я:** Уникати контакту продукту зі шкірою (вдягати захисні рукавички). Матеріал не токсичний; однак у разі випадкового контакту, у разі забруднення деяких ділянок шкіри, негайно видаліть його водою з милом. Якщо матеріал потрапив в очі, негайно промийте очі великою кількістю води та зверніться до лікаря.

**Вогонь:** Hidrofas Z негорючий.

**Очищення та утилізація:** Не затверділі залишки Hidrofas Z змити водою. Стару та використану упаковку слід утилізувати відповідно до місцевих правил і норм для цього типу відходів. Ми рекомендуємо, щоб спосіб застосування та необхідні кількості були скориговані відповідно до умов будівлі, а також обов'язкове використання відповідних обладнання.