

STIROKOL P WHITE

Суміш для приклеювання та вирівнювання плит з експандованого полістиролу (пінополістиролу), екструдованого полістиролу, пресованої мінеральної або кам'яної вати

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Для вирівнювання теплоізоляційних плит з експандованого полістиролу (пінополістиролу), екструдованого полістиролу, пресованої мінеральної або кам'яної вати.

ВЛАСТИВОСТІ

- відмінна адгезія;
- водонепроникний;
- відмінна міцність під тиском;
- відмінна міцність на вигин;
- еластичний;
- легко готується і наноситься;
- економічний.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЛАСТИВОСТІ	МЕТОД КОНТРОЛЮ	ЗНАЧЕННЯ
Зовнішній вигляд	-	біла порошкоподібна маса
Водно-матеріальний фактор (вода/матеріал)	-	0,23-0,26
Зчеплення з основою через 28 днів після нанесення	-	≥1 МПа
Міцність на стиск	-	через 7 днів: > 4 МПа через 28 днів: > 5 МПа
Міцність на згин	-	через 7 днів: > 2 МПа через 28 днів: > 3 МПа
Відкритий час при температурі +20°C	-	30 хв
Початковий час схоплювання при +20°C і відносній вологості 65%	-	8 год
Час остаточного схоплювання при +20 C і відносній вологості 65%	-	10 год

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа має бути міцною, чистою, знежиреною та без пилу, без нестабільних ділянок, солей та цвілі. Температура основи повинна бути в межах від +5 до +35°C. Stirokol P White не можна застосовувати під час дощу та сильного вітру.

ЗАСТОСУВАННЯ

Приготуйте Stirokol P White, додавши воду (5,75-6,5 літрів на 25 кг матеріалу) і постійно перемішуючи, поки суміш не стане повністю однорідною. Залиште суміш на 10-15 хвилин і знову перемішайте. Нанесіть матеріал за допомогою кельми, скребка або шпателя. Монтаж незнімних теплоізоляційних блоків виконується в два шари шляхом вкладання між шарами безлужної сітки. Перший шар продукту Stirokol P White наноситься сталевим шпателем товщиною шару від 1,5 до 2,0 мм. Поки він ще щойно нанесений, використовуйте металевий шпатель, щоб притиснути до нього безлужну сітку. Після затвердіння першого шару наноситься другий шар Stirokol P White (~10 год після нанесення при 20°C), другий шар повинен бути такої ж товщини, як і попередній. У теплоізоляційних фасадах обробка фасаду виконується на повністю затверділий шар Stirokol P White.

Захищайте оброблені поверхні від сонячних променів, сильної посухи, дощу та пилу протягом 24 годин після

нанесення за допомогою поліетиленової плівки, брезенту і т.д.

ВИТРАТА

Для вирівнювання – 4,0 - 5,0 кг/м² (на 2 шари)

ОЧИЩЕННЯ

Інструменти та обладнання миють водою відразу після використання.

ПАКУВАННЯ

У клапанних мішках по 25 кг

ЗБЕРІГАННЯ

У закритій оригінальній упаковці, в сухому місці, при температурі від +5°C до +35°C.

Термін придатності: 12 місяців.

Небезпека для здоров'я: Уникайте контакту продукту зі шкірою та очима та уникайте прямого вдихання порошкоподібного компонента. При контакті зі шкірою негайно промийте її чистою проточною водою з милом. При попаданні в очі негайно промити їх великою кількістю води та звернутися за медичною допомогою. У разі проковтування зверніться за медичною допомогою.

Вогонь: Це негорючий продукт.

Очищення та утилізація: Очистити водою. Стару та використану упаковку слід утилізувати відповідно до місцевих правил і норм для такого типу відходів. Ми рекомендуємо, щоб способи нанесення та необхідні кількості були адаптовані до умов будівлі, а також використовували відповідне обладнання.

ВІТУМ-КНАРФ